



ANALYYSIVASTAUS 4789

30.3.2017

Oy Insinööri Studio
Johanna Lampinen
Tornatorintie 3
48100 Kotka

Näytteet Otsolan koulu 24.3.2017

Olemme laskeneet geeliteippiin keräämienne mineraalivillakuitujen (MMMF) pitoisuudet stereomikroskooppisesti.

Analyysitulokset

teippi nro	kerääntymisaika	mittauspiste	MMMF pitoisuus yli 20 µm:n kuitua/cm ²
1	tuntematon	Kirjasto, suoraan pinnalta	0,5
2	tuntematon	Näyttämösali, suoraan pinnalta	2,4
3	2 vk	Näyttämösali, 2 viikon kertymä	0,6
4	2 vk	Luokka 223, 2 viikon kertymä	0,3

Teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden viikon pölylaskeumassa on 0,2 kuitua/cm². Toimenpiderajan ylittyessä on kuitulähteet ja mahdollisuudet kuitupitoisuuksien vähentämiseksi selvitettävä. (STM/2015)

Tarja Seppänen
Laboratiomestari
Tarjan asbesti- ja kuitulaboratorio Oy